

## Werkstoffe & Chem. Substanzen

### PA 6.6

Chem. Bezeichnung: Polyamid

DIN-Kurzzeichen: PA 6.6

#### PA 6.6

<b>Chemisches Element</b>	Acetaldehyd				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> CHO}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AL/K	<b>CAS-No.:</b>	75-07-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
40	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Acetamid				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> CONH <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AMID	<b>CAS-No.:</b>	60-35-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	140	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	Aceton				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> COCH <sub>3</sub> - C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AL/K	<b>CAS-No.:</b>	67-64-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Acetophenon				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> COCH <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	98-86-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Acetylbenzol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H5COCH3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	98-86-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Acetylchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3COCl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	75-36-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Acetylen</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HCCH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALHC	<b>CAS-No.:</b>	74-86-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Acrylnitril</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH2:CHCN }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	NITR	<b>CAS-No.:</b>	107-13-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	technical pure

<b>Chemisches Element</b>	<b>Acrylsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH2CHCOOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	79-10-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	30	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	50	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Allylalkohol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH2:CHCH2OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	107-18-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Allylchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>2</sub> :CHCH <sub>2</sub> Cl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	107-05-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Aluminiumchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{AlCl <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7446-70-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	bedingt beständig	saturated aqueous solution
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Aluminiumhydroxid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Al(OH) <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOBA	<b>CAS-No.:</b>	21645-51-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	saturated aqueous solution

<b>Chemisches Element</b>	<b>Aluminiumsalze</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7429-90-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	50	°C	unbeständig	saturated aqueous solution
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	100	°C	unbeständig	saturated aqueous solution
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Aluminiumsulfat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Al <sub>2</sub> (SO <sub>4</sub> ) <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	10043-01-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	bedingt beständig	saturated aqueous solution
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	aqueous

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ameisensäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HCOOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	64-18-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
2	%	RT	°C	bedingt beständig	strong permeation
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
2	%	100	°C	unbeständig	strong permeation

SCHMIDT + BARTL GMBH - AUF HERDENEN 30 - 78052 VS-VILLINGEN - TEL: 07721/99130 - FAX 07721/991320

<b>Chemisches Element</b>		<b>Ameisensäure</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{HCOOH}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ORAC	<b>CAS-No.:</b>	64-18-6	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	80	°C	unbeständig	strong permeation
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	strong permeation
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	50	°C	unbeständig	strong permeation
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	unbeständig	strong permeation
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
90	%	60	°C	löslich	strong permeation
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	löslich	strong permeation

<b>Chemisches Element</b>		<b>Amine (aliphatische)</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		AMIN	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Aminosäure</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ORAC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Ammoniak</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{NH3}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		IOBA	<b>CAS-No.:</b>	7664-41-7	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	technical pure
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Ammoniak (wasserfreies Flüssiggas)</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{NH3}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		IOBA	<b>CAS-No.:</b>	7664-41-7	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	70	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ammoniumbicarbonat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NH <sub>4</sub> HCO <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	1066-33-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	saturated aqueous solution

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ammoniumcarbonat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	506-87-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	saturated aqueous solution
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	aqueous
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	aqueous

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ammoniumchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NH <sub>4</sub> CL}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	12125-02-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
35	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
35	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ammoniumhydroxid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NH <sub>4</sub> OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOBA	<b>CAS-No.:</b>	1336-21-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
1	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ammoniumnitrat (Düngemittel)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NH <sub>4</sub> NO <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	6484-52-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ammoniumphosphat (Düngemittel)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7783-28-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ammoniumrhodanid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NH <sub>4</sub> SCN}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	1762-95-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ammoniumsalze</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ammoniumsulfat (Düngemittel)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{(NH <sub>4</sub> ) <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> - H <sub>8</sub> N <sub>2</sub> O <sub>4</sub> S}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7783-20-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Amylacetat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> COOC <sub>5</sub> H <sub>11</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ESTR	<b>CAS-No.:</b>	628-73-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	technical pure
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	technical pure

<b>Chemisches Element</b>	<b>Amylalkohol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>5</sub> H <sub>11</sub> OH - C <sub>5</sub> H <sub>12</sub> O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	71-41-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	technical pure

<b>Chemisches Element</b>	<b>Anilin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> NH <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AMIN	<b>CAS-No.:</b>	62-53-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Antimontrichlorid</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{SbCl <sub>3</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	10025-91-9	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	50	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Apfelsäure</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{HOOCCH(OH)CH <sub>2</sub> COOH}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ORAC	<b>CAS-No.:</b>	6915-15-7	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Argon</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Ar}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7440-37-1	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Aromatische Kohlenwasserstoffe</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ARHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	80	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Asphalt</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8052-42-4	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
-	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
-	%	100	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Bariumsalze</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7440-39-3	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Benzaldehyd</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H5CHO}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AL/K	<b>CAS-No.:</b>	100-52-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	60	°C	unbeständig	
<b>Chemisches Element</b>	<b>Benzin, normal (DIN 53521)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8006-61-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	85	°C	beständig	
<b>Chemisches Element</b>	<b>Benzin, super (DIN 53521)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	60	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	85	°C	beständig	
<b>Chemisches Element</b>	<b>Benzoessäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H5COOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	65-85-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	
<b>Chemisches Element</b>	<b>Benzol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H6}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	71-43-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	65	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	80	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Benzylalkohol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H5CH2OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	100-51-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	80	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Bitumen</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8052-42-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Bleiacetat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Pb(C2H3O2)2 · 3H2O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	301-4-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Borax</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Na2B4O7}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	1303-43-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Borsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{H3BO3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	10043-35-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Bortrifluorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{BF <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7637-07-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	100%gas

<b>Chemisches Element</b>	<b>Bremsflüssigkeiten (DIN 53521)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	60	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	125	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	150	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Brom (Dampf)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Br <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	HALO	<b>CAS-No.:</b>	7726-95-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Brom (flüssig)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Br <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	HALO	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Bromchlormethan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>2</sub> BrCl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	74-97-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Brommethan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> Br}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	74-83-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Bromsäure</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{HBr}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		IOAC	<b>CAS-No.:</b>	10034-10-6	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Bromwasser</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Br-H <sub>2</sub> O}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		HALO	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Bromwasserstoffsäure</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{HBr}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		IOAC	<b>CAS-No.:</b>	10034-10-6	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Butadien</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{CH <sub>2</sub> :CHHC:CH <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ALHC	<b>CAS-No.:</b>	106-99-0	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Butan</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ALHC	<b>CAS-No.:</b>	106-97-8	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Butandiol</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{HO(CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> OH}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ALCO	<b>CAS-No.:</b>	110-63-4	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Butanol/Butylalkohol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C4H9OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	71-36-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Buten</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C4H8}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALHC	<b>CAS-No.:</b>	25167-67-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Buttersäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3CH2CH2COOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	107-92-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Butylacetat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3COOC4H9}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ESTR	<b>CAS-No.:</b>	123-86-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Butylenglykol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HOCH2(CH2)2CH2OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	110-63-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	20	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Butylglykol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HOC2H4OC4H9 - C6H14O2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	111-76-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Butyrolacton</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C4H6O2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	96-48-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	90	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Calciumchlorid</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{CaCl <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	10043-52-4	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	80	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Calciumchlorid in Alkohol</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{CaCl <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	10043-52-4	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Calciumhydroxid</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Ca(OH) <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		IOBA	<b>CAS-No.:</b>	1305-62-0	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Calciumhypochlorit</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Ca(OCl) <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7778-54-3	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	60	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Calciumsalze</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7440-70-2	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Campher</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C10H16O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	76-22-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Caprolactam</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CONH(CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	105-60-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	120	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Casein</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	9000-71-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlor (flüssig)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Cl <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	HALO	<b>CAS-No.:</b>	7782-50-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chloralhydrat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CCl <sub>3</sub> CH(OH) <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	302-17-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chloramine</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{R-NHCl / R-NCI <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlorbenzol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Cl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	108-90-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	50	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlorbleichlauge (12,5% aktives Cl<sub>2</sub>)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NaOCl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7681-52-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	40	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlordifluorethan (R-142B)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Cl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	25497-29-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlordifluormethan (R-22)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CHF <sub>2</sub> Cl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	75-45-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chloressigsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>2</sub> ClCOOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	79-11-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	75	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlorethan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> Cl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	75-00-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlorethanol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{ClC <sub>2</sub> H <sub>4</sub> OH - C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> ClO}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	107-07-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlorgas (feucht)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Cl <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	HALO	<b>CAS-No.:</b>	7782-50-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
97	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlorgas (trocken)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Cl <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	HALO	<b>CAS-No.:</b>	7782-50-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlormethan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> Cl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	74-87-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chloroform</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CHCl <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	67-66-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	50	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlorsulfonsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HSO <sub>3</sub> Cl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	7790-94-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	50	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chlorwasser</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Cl <sub>2</sub> IN H <sub>2</sub> O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	HALO	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	

Chemisches Element		Chlorwasserstoffgas			
Chemische Formel:		{HCl}			
Chemische Gruppe:		IOAC	CAS-No.:	7647-01-0	Syn-No.:
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
1	%	RT	°C	bedingt beständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
1	%	100	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
2	%	RT	°C	bedingt beständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
2	%	100	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
10	%	RT	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
30	%	RT	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
36	%	RT	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
UV	%	RT	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
UV	%	100	°C	löslich	

Chemisches Element		Chrom(VI)oxid			
Chemische Formel:		{CrO3}			
Chemische Gruppe:		ELSE	CAS-No.:	1333-82-0	Syn-No.:
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
50	%	100	°C	unbeständig	

Chemisches Element		Chromsäure			
Chemische Formel:		{CrO3+H2O (H2CrO4)}			
Chemische Gruppe:		IOAC	CAS-No.:	7738-94-5	Syn-No.:
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
1	%	RT	°C	bedingt beständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
10	%	RT	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
20	%	RT	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
40	%	60	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
40	%	80	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
50	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chromsäureanhydrid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CrO3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	1333-82-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Chromylchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CrO2Cl2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	14977-61-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Cobaltsalze</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7440-48-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Cyclohexan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H12}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	110-82-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Cyclohexanol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H11OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	108-93-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Cyclohexanon</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H10 O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ETHR	<b>CAS-No.:</b>	108-94-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dampfsterilisation 50 Zyklen (DIN 58946)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	134	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Decahydronaphthalin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C10H18}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	91-17-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dibutylether</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C4H9OC4H9}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ETHR	<b>CAS-No.:</b>	142-96-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dibutylphthalat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H4[COOC4H9]2 - C16H22O4}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ESTR	<b>CAS-No.:</b>	84-74-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dichlorbenzol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H4Cl2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	25321-22-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dichloressigsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CHCl2COOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	79-43-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	75	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dichlorethan (1,2-)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{ClC2H4Cl - C2H4Cl2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	107-06-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dichlorethylen</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH2CCl2 - C2H2Cl2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	540-59-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dichlorfluormethan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CHFCI <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	75-43-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dichloridfluormethan (R-12)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CF <sub>2</sub> CI <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	75-71-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	50	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dichlortetrafluorethan (R-114)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> CI <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	1320-37-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Diesekraftstoff (DIN 51601)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	85	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Diethylenglykol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{O(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> OH) <sub>2</sub> - C <sub>4</sub> H <sub>10</sub> O <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	111-46-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Diethylether</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> OC <sub>2</sub> H <sub>5</sub> - CH <sub>2</sub> CI <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ETHR	<b>CAS-No.:</b>	60-29-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Diisopropylether</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOCH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ETHR	<b>CAS-No.:</b>	108-20-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dimethylacetamid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> CON(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AMID	<b>CAS-No.:</b>	127-19-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dimethylamin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> NH }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AMIN	<b>CAS-No.:</b>	124-40-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dimethylether</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> OCH <sub>3</sub> - C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ETHR	<b>CAS-No.:</b>	115-10-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dimethylformamid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HCON(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AMID	<b>CAS-No.:</b>	68-12-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Diocetylphthalat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (COOC <sub>8</sub> H <sub>17</sub> ) <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ESTR	<b>CAS-No.:</b>	117-81-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Dioxan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ETHR	<b>CAS-No.:</b>	123-91-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	60	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Diphenylether</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OC <sub>6</sub> H <sub>5</sub> - C <sub>12</sub> H <sub>10</sub> O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ETHR	<b>CAS-No.:</b>	101-84-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	80	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Edelgase (Argon, Helium, Neon, ...)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Eisen (II) – chlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{FeCl <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7758-94-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Eisen(III) – chlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{FeCl <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7705-08-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Epichlorhydrin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ClO}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ETHR	<b>CAS-No.:</b>	106-89-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Erdgas</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Erdöl				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Essig				
<b>Chemische Formel:</b>	{C2H4O2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	64-19-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	Essigsäure				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3COOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	64-19-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	50	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	75	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
80	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
80	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
95	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
95	%	50	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
95	%	75	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
95	%	90	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Essigsäureamylester Synonym Amylacetat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3COOC5H11}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ESTR	<b>CAS-No.:</b>	628-63-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ethan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C2H6}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALHC	<b>CAS-No.:</b>	74-84-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ethanol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C2H5OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	64-17-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
40	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
96	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ethen</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C2H4}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALHC	<b>CAS-No.:</b>	74-85-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ether</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C2H5OC2H5 - CH2Cl2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ETHR	<b>CAS-No.:</b>	60-29-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ethylacetat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3COOC2H5}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ESTR	<b>CAS-No.:</b>	141-78-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ethylen</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C2H4}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALHC	<b>CAS-No.:</b>	74-85-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ethylencarbonat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C3H4O3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	96-49-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	50	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ethylendiamin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NH2C2H4NH2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AMIN	<b>CAS-No.:</b>	107-15-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ethylenglykol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH2OHCH2OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALSO	<b>CAS-No.:</b>	107-21-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ethylenoxid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C2H4O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	75-21-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	80	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Fette (Speiseöl)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Fettsäuren</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{>C6}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Fluor				
<b>Chemische Formel:</b>	{F2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	HALO	<b>CAS-No.:</b>	7782-41-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffe				
<b>Chemische Formel:</b>	{FCKW}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Fluorwasserstoffsäure				
<b>Chemische Formel:</b>	{HF}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	7664-39-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	60	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	50	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	Formaldehyd				
<b>Chemische Formel:</b>	{HCHO}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AL/K	<b>CAS-No.:</b>	50-00-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
40	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Formamid				
<b>Chemische Formel:</b>	{HCONH2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AMID	<b>CAS-No.:</b>	75-12-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Fotographischer Entwickler</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Freon 113</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C2F3Cl3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	76-13-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Fruchtsäfte</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Furfural</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C4H3OCHO}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	98-01-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Furfurylalkohol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C4H3OCH2OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	98-00-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Glycerin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CHOH(CH2OH)2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	56-81-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Glykolsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH2OHCOOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	79-14-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
37	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Glykolsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>2</sub> OHCOOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	79-14-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
37	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Harnsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>5</sub> H <sub>4</sub> N <sub>4</sub> O <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	69-93-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Harnstoff</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{(NH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> CO}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	57-13-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Heizöl DIN 51603 (Prüfölgemische A20-NPII)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Helium</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{He}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7440-59-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Heptan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>5</sub> CH <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALHC	<b>CAS-No.:</b>	142-82-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Hexachlorbenzol (DDT)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>6</sub> Cl <sub>6</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	118-74-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	80	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Hexafluorisopropanol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CHOH - C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>6</sub> O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	920-66-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Hexafluorokieselsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{H <sub>2</sub> SiF <sub>6</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	16961-83-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Hexan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> (CH <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> CH <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALHC	<b>CAS-No.:</b>	110-54-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Huminsäuren</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	1415-93-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Hydrauliköl</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	80	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	100	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Hydrochinon</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (OH) <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	PHEN	<b>CAS-No.:</b>	123-31-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Isopropanol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> CH(OH)CH <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	67-63-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Javellwasser</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NaOCL}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7681-52-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	60	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Jod</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{J <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	HALO	<b>CAS-No.:</b>	7553-56-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Jodtinktur</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{I <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	HALO	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Jodwasserstoff</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HJ}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	10034-85-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kalilauge</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{KOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOBA	<b>CAS-No.:</b>	1310-58-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
1	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
1	%	60	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	60	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	80	°C	bedingt beständig	

SCHMIDT + BARTL GMBH - AUF HERDENEN 30 - 78052 VS-VILLINGEN - TEL: 07721/99130 - FAX 07721/991320

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kalilauge</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{KOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOBA	<b>CAS-No.:</b>	1310-58-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
25	%	120	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	80	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kaliumbromid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{KBr}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7758-02-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kaliumcarbonat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{K <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	584-08-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kaliumchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{KCl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7447-40-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	80	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kaliumdichromat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{K <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7778-50-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	80	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kaliumnitrat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{KNO <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7757-79-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

SCHMIDT + BARTL GMBH - AUF HERDENEN 30 - 78052 VS-VILLINGEN - TEL: 07721/99130 - FAX 07721/991320

<b>Chemisches Element</b>		<b>Kaliumpermanganat</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{KMnO <sub>4</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7722-64-7	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
1	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	80	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Kaliumsulfat</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{K <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7778-80-5	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Kaliumsulfid</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{K <sub>2</sub> S}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	1312-73-8	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Kerosin</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8008-20-6	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	60	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	85	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Ketone (alipathische)</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{RCOR}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		AL/K	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kohlendioxid feucht</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CO2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	124-38-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kohlensäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{H2CO3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	463-79-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
--	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Königswasser Konzentration:HCl/HNO3(65%/35%)=2/1</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HNO3+HCl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	8007-56-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kresol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3C6H4OH - C7H8O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	PHEN	<b>CAS-No.:</b>	1319-77-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
90	%	RT	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
90	%	80	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kühlflüssigkeiten (DIN 53521)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	120	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kupfer(II)-Salze</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Kupferchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CuCl2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7447-39-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Kupfersulfat</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{CuSO <sub>4</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7758-98-7	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
1	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
1	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Leinöl</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8001-26-1	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Lithiumsalze</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7439-93-2	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Luft (Druckluft)</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	132259-10-0	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Magnesiumchlorid</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{MgCl <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7786-30-3	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Magnesiumhydroxid</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Mg(OH) <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		IOBA	<b>CAS-No.:</b>	1309-42-8	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Magnesiumsalze</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7439-95-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Maleinsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HOOCCH <sub>2</sub> COOH-C <sub>4</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	110-16-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
25	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Malonsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HOOCCH <sub>2</sub> COOH - C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> O <sub>4</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	141-82-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Mangansalze</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>4</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALHC	<b>CAS-No.:</b>	74-82-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methanol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	67-56-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methoxyethanol (2-)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3OC2H4OH - C3H8O2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	109-86-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methylacetat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3COOCH3 - C3H6O2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ESTR	<b>CAS-No.:</b>	79-20-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methylamin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3NH2 - CH5N}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AMIN	<b>CAS-No.:</b>	74-89-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
32	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methylanilin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H5NHCH3 - C7H9N}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	100-61-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methylchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3Cl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	74-87-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methylenchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH2Cl2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	75-09-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methylethylketon</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3COC2H5 - C4H8O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AL/K	<b>CAS-No.:</b>	78-93-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methylglykol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3OC2H4OH - C3H8O2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	109-86-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Methylpyrrolidon (n-)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C5H9NO}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	872-50-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Milchsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3CHOHCOOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	50-21-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
90	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
90	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Mineralöle</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Motorenöle</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	80	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Motorenöle HD</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	130	°C	beständig	

SCHMIDT + BARTL GMBH - AUF HERDENEN 30 - 78052 VS-VILLINGEN - TEL: 07721/99130 - FAX 07721/991320

<b>Chemisches Element</b>	<b>Naphtha</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8030-30-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Naphthalin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C10H8}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	91-20-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Naphthalinsulfonsäuren</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C10H7SO3H - C10H8O3S}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	68153-01-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Naphthensäuren</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C10H7COOH - C11H8O2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	1320-04-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natrium (geschmolzen)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Na}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7440-23-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumacetat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NaC2H3O2; CH3COONa}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	127-09-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
45	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
45	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
60	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Natriumbicarbonat</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{NaHCO <sub>3</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	144-55-8	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	80	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Natriumbisulfat</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{NaHSO <sub>3</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7631-90-5	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Natriumbisulfat</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{NaHSO <sub>4</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7681-38-1	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Natriumcarbonat</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	497-19-8	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	80	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Natriumchlorat</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{NaClO <sub>3</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7775-09-9	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NaCl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7647-14-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	80	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumcyanid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NaCN}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	143-33-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumdichromat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Na <sub>2</sub> Cr <sub>2</sub> O <sub>7</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	10588-01-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumhypochlorit</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NaOCl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7681-52-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	80	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	80	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumlactat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> CHOHCOONa}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	72-17-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
60	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumnitrat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NaNO <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7631-99-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumnitrit</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NaNO <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7632-00-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumphosphat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Na <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7601-54-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumsalze</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7440-23-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	80	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumsilicat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Na <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	1344-09-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Natriumsulfat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7757-82-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Natriumsulfid</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Na <sub>2</sub> S}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	1313-82-2	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Natriumsulfit</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7757-83-7	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Natriumthiosulfat</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7772-98-7	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Natronlauge</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{NaOH}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		IOBA	<b>CAS-No.:</b>	1310-73-2	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
1	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	80	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
15	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	80	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Natronlauge</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{NaOH}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		IOBA	<b>CAS-No.:</b>	1310-73-2	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
40	%	80	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	80	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Neon</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Ne}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7740-01-9	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Nickelsalze</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Nitrobenzol</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{C6H5NO2}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ARHC	<b>CAS-No.:</b>	98-95-3	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	80	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	200	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Nitromethan</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{CH3NO2}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ALHC	<b>CAS-No.:</b>	75-52-5	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Nitrotoluol</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{C6H4CH3NO2}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ARHC	<b>CAS-No.:</b>	1321-12-6	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	100	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Octan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C8H18}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALHC	<b>CAS-No.:</b>	111-65-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Octene</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3(CH2)5CH:CH2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALHC	<b>CAS-No.:</b>	25377-83-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Öle (etherisch)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Öle (pflanzlich, mineralisch)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Oleinsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH3(CH2)7CHCH(CH2)7COOH - C18H34O2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	112-80-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Oleum (Konzentration 80:20 %)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{H2SO4+SO3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	8014-95-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Oxalsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HOOC-COOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	144-62-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Oxalsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HOOC <sup>-</sup> COOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	144-62-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ozon</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{O <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	10028-15-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Ozon – verdünnt in Luft (20 ppm)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{O <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
--	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Palmitinsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>15</sub> H <sub>31</sub> COOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	57-10-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Paraffinöl</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8012-95-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Paraffinwaxse</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8002-74-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Perchlorsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HClO <sub>4</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	7601-90-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
70	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Petroleum</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8002-05-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Phenol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H5OH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	PHEN	<b>CAS-No.:</b>	108-95-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
75	%	RT	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
90	%	RT	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	40	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	60	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	75	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Phosphorsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{H3PO4}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	7664-38-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
0,3	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
1	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
3	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
25	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
25	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Phosphorsäure</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		IOAC	<b>CAS-No.:</b>	7664-38-2	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
85	%	RT	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
85	%	60	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
85	%	100	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Phthalsäure</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (COOH) <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ORAC	<b>CAS-No.:</b>	88-99-3	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Pikrinsäure</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{C <sub>6</sub> H <sub>2</sub> (NO <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> OH}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ORAC	<b>CAS-No.:</b>	88-89-1	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Propan gasförmig</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ALHC	<b>CAS-No.:</b>	74-98-6	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Propanol (n-)</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{C <sub>3</sub> H <sub>7</sub> OH - C <sub>3</sub> H <sub>8</sub> O}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ALCO	<b>CAS-No.:</b>	71-23-8	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	100	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Propen</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ALHC	<b>CAS-No.:</b>	115-07-1	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Propionsäure</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{C <sub>2</sub> H <sub>5</sub> COOH - C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> O <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ORAC	<b>CAS-No.:</b>	79-09-4	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Pyridin</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{N(CH) <sub>5</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		AMIN	<b>CAS-No.:</b>	110-86-1	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	80	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Quecksilber</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{Hg}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7439-97-6	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Quecksilberchlorid</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{HgCl <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		SALT	<b>CAS-No.:</b>	7487-94-7	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Resorcin</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{C <sub>6</sub> H <sub>4</sub> (OH) <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		PHEN	<b>CAS-No.:</b>	108-46-3	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Resorcin/Alkohol</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		PHEN	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Salicylsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H4(OH)(COOH)}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	69-72-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Salpetersäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HNO3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	IOAC	<b>CAS-No.:</b>	7697-37-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
0,1	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
2	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	90	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	80	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
80	%	RT	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
80	%	50	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
80	%	75	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
98	%	RT	°C	löslich	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
98	%	50	°C	löslich	

Chemisches Element		Salzsäure			
Chemische Formel:		{HCl}			
Chemische Gruppe:		IOAC	CAS-No.:	7647-01-0	Syn-No.:
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
1	%	RT	°C	bedingt beständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
1	%	100	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
2	%	RT	°C	bedingt beständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
2	%	100	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
10	%	RT	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
10	%	60	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
10	%	80	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
20	%	RT	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
20	%	100	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
30	%	RT	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
40	%	RT	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
40	%	100	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
UV	%	RT	°C	löslich	

Chemisches Element		Sauerstoff			
Chemische Formel:		{O2}			
Chemische Gruppe:		ELSE	CAS-No.:	7782-44-7	Syn-No.:
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
TR	%	RT	°C	beständig	

Chemisches Element		Sauerstoff unter Druck			
Chemische Formel:		--			
Chemische Gruppe:		ELSE	CAS-No.:	--	Syn-No.:
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Schimmelpilze (MIL-T-18404/4.4.8)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Schmierfette</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	74869-21-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	110	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Schmieröle</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	74869-22-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Schwefel</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{S}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7704-34-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Schwefeldioxid, feucht</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{SO <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7446-09-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Schwefeldioxid, trocken</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{SO <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7446-09-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Schwefelhexafluorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{SF <sub>6</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	2551-62-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Schwefelkohlenstoff</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{CS <sub>2</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	75-15-0	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Schwefelsäure</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> }			
<b>Chemische Gruppe:</b>		IOAC	<b>CAS-No.:</b>	7664-93-9	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
1	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
2	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
3	%	80	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	80	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	100	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	80	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
40	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
40	%	60	°C	unbeständig	

Chemisches Element		Schwefelsäure			
Chemische Formel:		{H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> }			
Chemische Gruppe:		IOAC	CAS-No.:	7664-93-9	Syn-No.:
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
50	%	RT	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
50	%	100	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
60	%	RT	°C	unbeständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
80	%	RT	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
96	%	RT	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
96	%	60	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
96	%	75	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
96	%	100	°C	löslich	

Chemisches Element		Schwefelwasserstoffgas, trocken			
Chemische Formel:		{H <sub>2</sub> S}			
Chemische Gruppe:		IOAC	CAS-No.:	7783-06-4	Syn-No.:
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
TR	%	RT	°C	bedingt beständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
10	%	RT	°C	bedingt beständig	

Chemisches Element		Schweflige Säure			
Chemische Formel:		{H <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> }			
Chemische Gruppe:		CAS-No.:	7782-99-2	Syn-No.:	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
GL	%	RT	°C	löslich	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
10	%	RT	°C	löslich	

Chemisches Element		Silbernitrat			
Chemische Formel:		{AgNO <sub>3</sub> }			
Chemische Gruppe:		SALT	CAS-No.:	7761-88-8	Syn-No.:
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
GL	%	RT	°C	beständig	
Konz.:	Einh:	Temp.:	Einh:	Beständigkeit:	Anmerkung:
50	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Silbernitrat</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{AgNO3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	SALT	<b>CAS-No.:</b>	7761-88-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Silikonöle</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	80	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Stearinsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C17H35COOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	57-11-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Stickstoff</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{N2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7727-37-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Stickstoff unter hohem Druck</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{N2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Stickstoffmonoxide</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{NO/NO2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Styrol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H5CH:CH2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	100-42-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	80	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Teer</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8052-42-4	<b>Syn-No.:</b>	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	100	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Terpentinöl</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8006-64-2	<b>Syn-No.:</b>	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Tetrachlorethylen</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{Cl <sub>2</sub> C:CCl <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	127-18-4	<b>Syn-No.:</b>	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	80	°C	unbeständig	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Tetrachlorkohlenstoff</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CCl <sub>4</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	56-23-5	<b>Syn-No.:</b>	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	60	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Tetrafluorpropanol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{F <sub>2</sub> CHCF <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> OH - C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>4</sub> O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	76-37-9	<b>Syn-No.:</b>	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Tetrahydrofuran</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>4</sub> H <sub>8</sub> O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	109-99-9	<b>Syn-No.:</b>	

<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Tetrahydronaphthalin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C10H12}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	119-64-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Thionylchlorid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{SOCl2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7719-09-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Thiophen</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C4H4S}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	110-02-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Toluol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C6H5CH3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ARHC	<b>CAS-No.:</b>	108-88-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	50	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	65	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	80	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	100	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Transformatoröle</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	50	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Trichloressigsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CCl3COOH - C2HCl3O2}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	76-03-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Trichloressigsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CCl <sub>3</sub> COOH - C <sub>2</sub> HCl <sub>3</sub> O <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	76-03-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	80	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Trichlorethan (1,1,1-)</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH <sub>3</sub> CCl <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	71-55-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	45	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Trichlorethanol</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CCl <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OH - C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	115-20-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Trichlorethylen</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{CHCl:CCl <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	79-01-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	80	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Trichlortrifluorethan</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	76-13-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Triethanolamin</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{(HOCH <sub>2</sub> CH <sub>2</sub> ) <sub>3</sub> N}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AMIN	<b>CAS-No.:</b>	102-71-6	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Trifluorethanol				
<b>Chemische Formel:</b>	{CF3CH2OH - C2H3F3O}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ALCO	<b>CAS-No.:</b>	75-89-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	löslich	

<b>Chemisches Element</b>	Trikresylphosphat				
<b>Chemische Formel:</b>	{OP(OC6H4CH3)3 - C21H21O4P}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	1330-78-5	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Trimethylamin				
<b>Chemische Formel:</b>	{(CH3)3N}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	AMIN	<b>CAS-No.:</b>	75-50-3	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Urin				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Vaseline				
<b>Chemische Formel:</b>	{C22H46 / C23H48}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	8009-03-8	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Vinylbromid				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH2CHBr - C2H3Br}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	593-60-2	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	80	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	Vinylchlorid				
<b>Chemische Formel:</b>	{CH2CHCl - C2H3Cl}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	CFHC	<b>CAS-No.:</b>	75-01-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	80	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Waschlaugen</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		--			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	80	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Wasser</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{H2O}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7732-18-5	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	60	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	80	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	95	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Wasser (chloriert wie Trinkwasser)</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{H2O}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7732-18-5	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Wasser (demineralisiertes)</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{H2O}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7732-18-5	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Wasser (destilliertes)</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{H2O}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7732-18-5	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>		<b>Wasserdampf</b>			
<b>Chemische Formel:</b>		{H2O}			
<b>Chemische Gruppe:</b>		ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7732-18-5	<b>Syn-No.:</b>
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	>100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Wasserstoff</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{H <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	1333-74-0	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Wasserstoffperoxid</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> }				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	7722-84-1	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
1	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	60	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
30	%	75	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
UV	%	RT	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Wein und Spirituosen</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ELSE	<b>CAS-No.:</b>	--	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Weinsäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{HOOC(CHOH) <sub>2</sub> COOH}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	87-69-4	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
5	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>White Spirit</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	--				
<b>Chemische Gruppe:</b>	OTHC	<b>CAS-No.:</b>	64742-88-7	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh.:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
H	%	RT	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b> Xylol					
<b>Chemische Formel:</b> {C6H4(CH3)2}					
<b>Chemische Gruppe:</b> ARHC <b>CAS-No.:</b> 1330-20-7 <b>Syn-No.:</b>					
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	RT	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	60	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	80	°C	beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
TR	%	100	°C	beständig	

<b>Chemisches Element</b> Zink (II) – Salze					
<b>Chemische Formel:</b> {SnCl2}					
<b>Chemische Gruppe:</b> SALT <b>CAS-No.:</b> 7772-99-8 <b>Syn-No.:</b>					
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b> Zinkchlorid					
<b>Chemische Formel:</b> {ZnCl2}					
<b>Chemische Gruppe:</b> SALT <b>CAS-No.:</b> 7646-85-7 <b>Syn-No.:</b>					
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
GL	%	80	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
40	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	RT	°C	unbeständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

<b>Chemisches Element</b> Zitronensäure					
<b>Chemische Formel:</b> {C3H4OH(COOH)3}					
<b>Chemische Gruppe:</b> ORAC <b>CAS-No.:</b> 77-92-9 <b>Syn-No.:</b>					
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	RT	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
10	%	50	°C	bedingt beständig	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
20	%	80	°C	bedingt beständig	

<b>Chemisches Element</b>	<b>Zitronensäure</b>				
<b>Chemische Formel:</b>	{C3H4OH(COOH)3}				
<b>Chemische Gruppe:</b>	ORAC	<b>CAS-No.:</b>	77-92-9	<b>Syn-No.:</b>	
<b>Konz.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Temp.:</b>	<b>Einh:</b>	<b>Beständigkeit:</b>	<b>Anmerkung:</b>
50	%	100	°C	unbeständig	

A: beständig

B: bedingt beständig

C: unbeständig

O: löslich

UV: unverdünnt

H: handelsüblich

GL: gesättigte Lösung

RT: Raumtemperatur (15 - 30C)

Die vorliegende Liste soll ein wertvolles Werkzeug zur Entscheidungsfindung bei der Materialauswahl sein. Angesichts der Vielzahl an Einflussparametern kann den Resultaten lediglich eine Orientierungsfunktion zukommen. Temperatur, Kontaktdauer, Konzentration der Reagenzien und internes Spannungsniveau der Kunststoffteile beeinflussen in großem Maß die chemische Beständigkeit und damit die Materialwahl.

Es sollte beachtet werden, dass PC, PEI, PES und PSU wegen ihrer amorphen chemischen Struktur empfindlich sind für Spannungsrissbildung ("stress cracking") in polaren organischen Lösungsmitteln. So können z. B. Chemikalien wie Ethanol, die spannungsarme Teile nicht angreifen, zu einer Spannungsrissbildung an mechanisch belasteten Teilen führen. Nicht nur die externe Belastung ist hier wichtig, auch das interne Spannungsniveau spielt eine große Rolle; interne Spannungen entstehen während der Herstellung der Halbzeuge. Sie werden zum Großteil während des Temperverfahrens beseitigt, können aber während der Zerspannung wieder aufgebaut werden. In Sonderfällen ist es dann auch notwendig, um ein möglichst niedriges Spannungsniveau zu erreichen und das Risiko einer Spannungsrissbildung zu minimieren, die Kunststoffteile während oder nach der Bearbeitung zusätzlich zu tempern

Beachten Sie bitte, dass die Informationen indikativen Charakter haben, abgeleitet aus vorliegender Literatur über die chemische Beständigkeit von Kunststoffen. Eine zuverlässige Aussage über die Chemikalienbeständigkeit eines Kunststoffes für eine bestimmte Anwendung ist nur möglich nach Durchführung einer Prüfung an einem Prototyp unter Praxisbedingungen.

Insbesondere muss darauf hingewiesen werden, dass derartige Listen naturgemäß folgende wesentliche Informationen nicht bereitstellen können:

- Details der zugrunde liegenden Messung
- Einfluss dynamischer Effekte
- Langzeiteffekte
- Einflüsse aus Verarbeitungsform / Vorbehandlung / Rezeptur der Proben Verhalten von Mediemischungen oder Art der Korrosion / Schädigung
- Information über alle Chemikalien.

Für Anwendung, Verwendung, Verarbeitung oder sonstigen Gebrauch dieser Informationen und Produkte sowie für die sich daraus ergebenden Folgen übernimmt Schmidt & Bartl GmbH keinerlei Haftung. Der Käufer ist verpflichtet die Qualität sowie andere Eigenschaften zu kontrollieren und er übernimmt die volle Verantwortung für Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen sowie für alle Folgen daraus. Schmidt & Bartl GmbH übernimmt keine Haftung für irgendwelche Verletzungen von im Besitz oder unter Verwaltung Dritter befindlichen Patent-, Urheber- oder sonstigen Rechten durch Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte und Gebrauch der Informationen durch den Käufer. Unsere Informationen und Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren. Unsere Produkte sind nicht für eine Verwendung in medizinischen oder zahnmedizinischen Implantaten bestimmt. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Die aufgeführten Werte und Informationen sind keine Mindest- oder Höchstwerte, sondern Richtwerte, die vor allem für Vergleichszwecke zur Materialauswahl verwendet werden können. Diese Werte liegen im normalen Toleranzbereich der Produkteigenschaften, jedoch stellen sie keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten demnach nicht zu Spezifikationszwecken herangezogen werden