



# PC glasklar SAPHIR

**Chem. Bezeichnung:** Polycarbonate  
**DIN-Kurzzeichen:** PC glasklar SAPHIR

| Eigenschaften                               | Wert     | Einheit | ISO/IEC |
|---------------------------------------------|----------|---------|---------|
| Dichte                                      | 1,2 / -  |         |         |
| - bei Sättigung im Normalklima 23°C, 50% RF | 0,15 / - | %       |         |
| Brechungsindex                              | 1,59 / - | %       | 489     |

| Thermische Eigenschaften                                                           | Wert                   | Einheit | ISO/IEC |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|---------|
| Wärmeleitfähigkeit bei 23°C                                                        | 0,21 / -               | W/(k·m) | -       |
| Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient: - mittlerer Wert zwischen 23 und 60°C | $70 \cdot 10^{-6}$ / - | m/(m·K) | -       |
| Formbeständigkeit in der Wärme unter Biegelast - Verfahren a: 1,8 MPa              | 132 / -                | °C      | 75      |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft: - kurzzeitig 2)                                 | 135 / -                | °C      | -       |
| Obere Gebrauchstemperatur in Luft: - dauernd: während 5000/20.000 h                | 120 / 115              | °C      | -       |
| Untere Gebrauchstemperatur                                                         | -40 / -                | °C      | -       |

| Mechanische Eigenschaften (bei 23°C) | Wert             | Einheit                 | ISO/IEC  |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|
| Zugfestigkeit                        | trocken 63 / -   | MPa                     | 527-1/-2 |
| Bruchdehnung                         | trocken 6 / -    | %                       | 527-1/-2 |
| Zug-Elastizitätsmodul                | trocken 2300 / - | MPa                     | 527-1/-2 |
| Kerbschlagzähigkeit Izod             | trocken 65 / -   | kJ/m <sup>2</sup> ; J/m | 180/2A   |
| Rockwellhärte                        | trocken M70 / -  |                         | 2039-2   |

| Elektrische Eigenschaften                    | Wert                  | Einheit | ISO/IEC |
|----------------------------------------------|-----------------------|---------|---------|
| Durchschlagfestigkeit                        | trocken 30 / -        | kV/mm   | 60243   |
| Spezifischer Durchgangswiderstand            | trocken $10^{16}$ / - | Ohm·cm  | 60093   |
| Oberflächenwiderstand                        | trocken $10^{16}$ / - | Ohm     | 60093   |
| Dielektrizitätszahl bei 1 MHz                | trocken 2,9 / -       |         | 60250   |
| Dielektrischer Verlustfaktor tan δ bei 1 MHz | trocken 0,01 / -      |         | 60250   |

trocken = gemessen am trockenen Probekörper  
 feucht = gemessen an bis zur Sättigung im Normalklima 23°C/50% RF gelagerten Probekörpern  
 o.B. = ohne Bruch

1) nach 24h bzw. 96h Lagerung im Wasser von 23°C  
 2) nur wenige Stunden, ohne bzw. nur geringe mechanische Beanspruchung  
 3) Spannung, die nach 1.000h zu einer Dehnung von 1% führt (s 1/1000)  
 4) p = 0,05 N/mm<sup>2</sup>, v = 0,6 m/s gegen Stahl, gehärtet und geschliffen

Die hier aufgeführten Werte liegen im normalen Bereich der Produkteigenschaften. Sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten nicht zu Spezifikationszwecken oder als alleinige Grundlage zur Konstruktion herangezogen werden. Faserverstärkte Materialien sind als anisotrop zu betrachten (Eigenschaften sind unterschiedlich parallel und senkrecht zur Extrusionsrichtung). Diese Daten haben somit nicht die Bedeutung, die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren.