

Semitron® ESD 300

Chem. Bezeichnung: Polyethylenterephthalat

DIN-Kurzzeichen: PETP AS schwarz

Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
---------------	------	---------	---------

Dichte	1,39 / -		
Wasseraufnahme, relativ 1)		%	62
- bei Sättigung im Wasser 23°C	0,03 / -	%	

Thermische Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
--------------------------	------	---------	---------

Schmelzpunkt	253 / -	°C	-
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient: - mittlerer Wert zwischen 23 und 60°C	65 · 10^-6 / -	m/(m·K)	-
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient: - mittlerer Wert zwischen 23 und 100°C	85 · 10^-6 / -	m/(m·K)	-
Formbeständigkeit in der Wärme unter Biegelast - Verfahren b: 1,8 N/mm²	94 / -	°C	75
Obere Gebrauchstemperatur in Luft: - kurzzeitig 2)	160 / -	°C	-
Obere Gebrauchstemperatur in Luft: - dauernd: während 5000/20.000 h	- / 100	°C	-
Untere Gebrauchstemperatur	-10 / -	°C	-
Brennverhalten nach ASTM („Sauerstoffindex“)	=<24 / -	%	4589
Brennverhalten nach UL 94 (Dicke 3mm/6mm)	HB / HB		-

Mechanische Eigenschaften (bei 23°C)	Wert	Einheit	ISO/IEC
--------------------------------------	------	---------	---------

Streckspannung/Bruchspannung	trocken	- / 87	MPa	527-1/-2
Zugfestigkeit	trocken	87 / -	MPa	527-1/-2
Bruchdehnung	trocken	3 / -	%	527-1/-2
Zug-Elastizitätsmodul	trocken	3900 / -	MPa	527-1/-2
Druckversuch -1% Stauchgrenze	trocken	34 / -	MPa	604
Schlagzähigkeit Charpy	trocken	30 / -	kJ/m²	179/1eU
Kerbschlagzähigkeit Charpy	trocken	1 / -	kJ/m²	179/1eA
Kugeldruckhärte H 358/30 oder H 961/30	trocken	213 / -	N/mm²	2039-1
Rockwellhärte	trocken	M 101 / -		2039-2

Elektrische Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
---------------------------	------	---------	---------

Oberflächenwiderstand	trocken	10^6 / 10^9	Ohm	60093
-----------------------	---------	-------------	-----	-------

trocken = gemessen am trockenen Probekörper
 feucht = gemessen an bis zur Sättigung im Normalklima 23°C/50% RF
 o.B. = ohne Bruch

1) nach 24h bzw. 96h Lagerung im Wasser von 23°C
 2) nur wenige Stunden, ohne bzw. nur geringe mechanische Beanspruchung
 3) Spannung, die nach 1.000h zu einer Dehnung von 1% führt (s 1/1000)
 4) p = 0,05 N/mm², v = 0,6 m/s gegen Stahl, gehärtet und geschliffen

Die hier aufgeführten Werte liegen im normalen Bereich der Produkteigenschaften. Sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten nicht zu Spezifikationszwecken oder als alleinige Grundlage zur Konstruktion herangezogen werden. Faserverstärkte Materialien sind als anisotrop zu betrachten (Eigenschaften sind unterschiedlich parallel und senkrecht zur Extrusionsrichtung). Diese Daten haben somit nicht die Bedeutung, die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren.