

## PE 1000 ELS FOOD

Chem. Bezeichnung: Polyethylen

DIN-Kurzzeichen: PE UHMW ELS FOOD gehobelt

Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
Dichte	0,93 / -		
Wasseraufnahme, relativ 1)		%	62
Thermische Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
Wärmeleitfähigkeit bei 23°C	0,4 / -	W/(k·m)	-
Linearer thermischer Ausdehnungskoeffizient: - mittlerer Wert zwischen 23 und 60°C	20 · 10^-5 / -	m/(m·K)	-
Obere Gebrauchstemperatur in Luft: - kurzzeitig 2)	90 / -	°C	-
Obere Gebrauchstemperatur in Luft: - dauernd: während 5000/20.000 h	80 / -	°C	-
Untere Gebrauchstemperatur	-150 / -	°C	-
Brennverhalten nach UL 94 (Dicke 3mm/6mm)	HB / -		-
Mechanische Eigenschaften (bei 23°C)	Wert	Einheit	ISO/IEC
Streckspannung/Bruchspannung	trocken 20,4 / -	MPa	527-1/-2
Bruchdehnung	trocken 290 / -	%	527-1/-2
Zug-Elastizitätsmodul	trocken >700 / -	MPa	527-1/-2
Kerbschlagzähigkeit Charpy	trocken 170 / -	kJ/m²	179/1eA
Kugeldruckhärte H 358/30 oder H 961/30	trocken 38 / -	N/mm²	2039-1
Gleitreibungskoeffizient 4)	trocken 0,1 / 0,2	μ	
Elektrische Eigenschaften	Wert	Einheit	ISO/IEC
Spezifischer Durchgangswiderstand	trocken 10^4 / -	Ohm·cm	60093
Oberflächenwiderstand	trocken 10^4 / -	Ohm	60093

trocken = gemessen am trockenen Probekörper  
 feucht = gemessen an bis zur Sättigung im Normalklima 23°C/50% RF  
 o.B. = ohne Bruch  
 1) nach 24h bzw. 96h Lagerung im Wasser von 23°C  
 2) nur wenige Stunden, ohne bzw. nur geringe mechanische Beanspruchung  
 3) Spannung, die nach 1.000h zu einer Dehnung von 1% führt (s 1/1000)  
 4)  $p = 0,05 \text{ N/mm}^2$ ,  $v = 0,6 \text{ m/s}$  gegen Stahl, gehärtet und geschliffen

Die hier aufgeführten Werte liegen im normalen Bereich der Produkteigenschaften. Sie stellen jedoch keine zugesicherten Eigenschaftswerte dar und sollten nicht zu Spezifikationszwecken oder als alleinige Grundlage zur Konstruktion herangezogen werden. Faserverstärkte Materialien sind als anisotrop zu betrachten (Eigenschaften sind unterschiedlich parallel und senkrecht zur Extrusionsrichtung). Diese Daten haben somit nicht die Bedeutung, die chemische Beständigkeit, die Beschaffenheit der Produkte und die Handelsfähigkeit rechtlich verbindlich zuzusichern oder zu garantieren.