

PTFE SBCW1B1 • PTFE SBCW1B1



Hochflexibler PTFE-Saug- und Druckschlauch für die Chemie- und Lebensmittelindustrie. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Säuren, Dampf, pharmazeutische Produkte und Lösungsmittel

High-flexible PTFE suction and delivery hose for the chemical and the food industry. Excellent resistance to chemicals, acids, steam, pharmaceutical products and solvents

Seele • Tube
Einlagen • Reinforcement
Decke • Cover
Farbe • Color
Temperatur • Temperature

PTFE • PTFE
 Edelstahlspirale • Stainless steel wire
 Edelstahldrahtumflechtung • Stainless steel wire braiding
 weiß • white
 – 50 bis + 260 °C • – 50 to + 260 °C

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
12,7	17,3	0,75	-	25	50	210	0,94	10
20	28	1	-	55	60	240	0,94	10
25	34	1,1	-	85	40	210	0,94	10
32	42	1,15	-	100	45	210	0,94	10
37	47	1,45	-	120	40	175	0,94	10
50	61	1,5	-	165	25	135	0,94	10
63	82	1,5	-	230	14	60	0,94	10
74	92	1,5	-	260	12	65	0,94	10
99,1	121,6	1,85	-	350	10	40	0,94	10

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.