

SB ABRASION 12 70N • SB ABRASION 12 70N



Hochabriebfester Schlauch zur Förderung von Sand, Korund, Stahlgrit, Einsatz im Regelfall als Sandstrahlgebläseschlauch.

Highly abrasion-resistant delivery hose for sand, corundum, shot and grit blast, normally used for surface treatment.

Seele • Tube

Elastomere schwarz, glatt, hochabriebfest und leitfähig • Elastomers black, smooth, highly abrasion-resistant and conductive

Einlagen • Reinforcement

Hochfeste Textileinlagen • High-tensile textile plies

Decke • Cover

Elastomere schwarz, leitfähig, wetter- und verschleißfest, stoffgemustert • Elastomers black, conductive, weather- and abrasion-resistant, fabric patterned

Temperatur • Temperature

– 40 bis + 70 °C • – 40 to + 70 °C

Markierung • Marking

ITALY ANTISTATIC SHOTBLAST W.P. 12 BAR - 180 PSI • ITALY ANTISTATIC SHOTBLAST W.P. 12 BAR - 180 PSI

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
13	25	6	470	130	12	36	-	61
16	30	7	600	160	12	36	-	61
19	33	7	680	190	12	36	-	61
25	40	7,5	890	250	12	36	-	61
30	45	7,5	1020	300	12	36	-	61
32	48	8	1330	320	12	36	-	61
38	56	9	1530	380	12	36	-	61
40	60	10	1800	400	12	36	-	61
50	72	11	2320	500	12	36	-	61
51	71	10	2190	510	12	36	-	61
60	80	10	2490	600	12	36	-	61
65	85	10	2700	650	12	36	-	61

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.

SCHMIDT + BARTL GMBH - AUF HERDENEN 30 - 78052 VS-VILLINGEN - TEL: 07721/99130 - FAX 07721/991320
www.schmidt-bartl.de e-mail: info@schmidt-bartl.de