

Silikon Kevlar C • Silikon Kevlar C



Absaugung von heißen Dämpfen, Gasen und Stäuben in allen industriellen Anwendungen. Sehr gute Temperaturbeständigkeit, außen liegende Scheuerschutzspirale.

Suction of hot fumes, gases or dust in all fields of industry. Very good temperature resistance, outside anti-chafing coil

Farbe • Color
Wandung • Wall
Spirale • Spiral
Temperatur • Temperature

außen grün, innen silber • outside green, inside silver

Einseitig Silikon beschichtetes Kevlar-Gewebe • One side silicone-coated Kevlar fabric

Außen liegende Scheuerschutzspirale • Outside anti-chafing coil

– 60 bis + 300 °C • – 60 to + 300 °C

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
50	-	0,4	500	30	0,9	-	0,32	3
50	-	0,4	500	30	0,9	-	0,32	6
60	-	0,4	600	36	0,78	-	0,22	3
60	-	0,4	600	36	0,78	-	0,22	6
76	-	0,4	750	45	0,62	-	0,14	3
76	-	0,4	750	45	0,62	-	0,14	6
80	-	0,4	800	48	0,61	-	0,12	3
80	-	0,4	800	48	0,61	-	0,12	6
102	-	0,4	900	60	0,51	-	0,08	3
102	-	0,4	900	60	0,51	-	0,08	6
110	-	0,4	920	66	0,48	-	0,06	3
110	-	0,4	920	66	0,48	-	0,06	6
120	-	0,4	1000	72	0,36	-	0,05	3
120	-	0,4	1000	72	0,36	-	0,05	6
127	-	0,4	1020	75	0,33	-	0,05	3
127	-	0,4	1020	75	0,33	-	0,05	6
152	-	0,4	1250	90	0,22	-	0,04	3

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
152	-	0,4	1250	90	0,22	-	0,04	6
160	-	0,4	1280	96	0,21	-	0,03	3
160	-	0,4	1280	96	0,21	-	0,03	6
180	-	0,4	1480	126	0,17	-	0,02	3
180	-	0,4	1480	126	0,17	-	0,02	6
203	-	0,4	1650	140	0,15	-	0,02	3
203	-	0,4	1650	140	0,15	-	0,02	6
254	-	0,4	2000	175	0,1	-	0,01	3
254	-	0,4	2000	175	0,1	-	0,01	6
305	-	0,4	2250	210	0,07	-	0,01	3
305	-	0,4	2250	210	0,07	-	0,01	6
350	-	0,4	2700	245	0,06	-	0,01	3
350	-	0,4	2700	245	0,06	-	0,01	6
407	-	0,4	3150	320	0,04	-	0,01	3
407	-	0,4	3150	320	0,04	-	0,01	6
508	-	0,4	4200	400	0,04	-	0,01	3
508	-	0,4	4200	400	0,04	-	0,01	6

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.