


Spring • Spring



Kristall-transparenter Saug- und Druckschlauch, extrem glatt und flexibel, für Granulattransport in der Kunststoffindustrie, Grundwasserabsenkung, Papierindustrie, Druckmaschinen, Drucklufttechnik, Landwirtschaft, Maschinenbau.

Crystal-transparent suction and delivery hose, extremely smooth and flexible, for granulates transport in the plastics industry, ground-water lowering, paper industry, printing machines, compressed air engineering, agriculture, mechanical engineering.

Seele • Tube

Einlagen • Reinforcement

Decke • Cover

Temperatur • Temperature

Weich-PVC, transparent • Soft PVC, transparent

Stahlspirale • Helix wire

Weich-PVC, transparent • Soft PVC, transparent

– 15 bis + 65 °C • – 15 bis + 65 °C

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
10	16	3	150	25	7	21	0,85	60
12	18	3	210	30	6	18	0,85	60
13	19	3	230	32	6	18	0,85	60
14	20	3	250	33	6	18	0,85	60
16	22	3	270	37	6	18	0,85	60
18	14,5	3,25	290	39	5	15	0,85	60
19	26	3,5	310	41	5	15	0,85	60
20	27	3,5	320	45	5	15	0,85	60
25	33	4	490	73	5	15	0,85	60
30	39	4,5	580	73	4	12	0,85	60
32	40	4	700	79	4	12	0,85	60
35	44	4,5	750	83	4	12	0,85	60
38	47	4,5	810	91	4	12	0,85	30
40	49	4,5	950	100	4	12	0,85	30
45	55	5	1110	118	4	12	0,8	30
51	60	5	1350	135	4	12	0,8	30
60	70	5	1680	170	3,6	10,8	0,8	30

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.

Ø Innen: Ø Inner:	Ø Außen: Ø Outside:	Wandstärke: Wall Thickness:	Gewicht: Weight:	Biegeradius: Bending radius:	Betriebsdruck kurzfristig: Working pressure short-time:	Platzdruck: Burst pressure:	Unterdruck: Vacuum:	Standardlänge: Standard length:
mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	bar	m
63	76	6,5	1800	228	3,6	10,8	0,8	30
70	81	5,5	2100	245	3,6	10,8	0,7	30
76	89	6,5	2255	262	3,6	10,8	0,7	30
80	94	7	2540	275	3,6	10,8	0,7	30
90	104	7	2840	315	3,6	10,8	0,7	30

Technische Daten gemessen bei 20°C / Die Angaben dieses Datenblattes sind das Ergebnis langjähriger Erfahrungen. Die Angaben stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für den vorgesehenen Einsatzfall. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck rechtlich verbindlich zuzusichern.

Technical data measured with 20°C / The technical data of this data sheet are the result of experiences of many years. The data represent no characteristics warranties and do not release from the own examination the products on their suitability for intended case of application, supplied by us. They do not have thus the meaning to assure certain characteristics of the products or their suitability obligatorily on a concrete targeted application legally.